

Descripción del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.6	inch	0.10			
Peso total	ISO 8543	g/m²	3900	oz/yd²	115.1			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	500	oz/yd²	14.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	310	oz/yd²	9.1			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.119	lb/in³	0.0043			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,20					
Aislamiento del sonido de im- pacto ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.040					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	835EB08F						

